

DUXONE® 2K TOPCOAT

2K ACRYLIC TOPCOAT COLOURS

Описание

2-компонентная эмаль для окраски легковых автомобилей, грузовиков и автобусов неметалликами.

Композиция на основе акрилового сополимера.

Продукты

DX...	2-компонентные акриловые эмали DUXONE®
DX20	Стандартный активатор
DX22	H.S. быстрый активатор
DX25	Активатор
DX32	Быстрый растворитель
DX34	Стандартный растворитель

Свойства

- DUXONE® 2K Topcoat - очень быстро сохнущая 2-компонентная акриловая эмаль с отличной полируемостью, прекрасным сохранением глянца, высокой атмосферо- и химической стойкостью.
- Придает прекрасный внешний вид, обладает очень хорошей укрывистостью и отличается низким расходом.
- Может быть использована для точечного, панельного и полного ремонта.


Подложки

- все заводские покрытия и грунты DUXONE®

DUXONE® 2K TOPCOAT

2K ACRYLIC TOPCOAT COLOURS

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

	Смешивание	DUXONE® 2K Topcoat DX25 DX20 DX22 DX32/DX34	2:1	Стандартный	Быстрый	
			2	4	4	
			1	-	-	
			-	1	-	
			-	-	1	
			-	1	1	
VOC		545-590 г/литр				
	Жизнеспособность при 20°C	4 ч				
	Вязкость распыления при 20°C	DIN 4 FORD 4 AFNOR 4	17-19 сек 17-19 сек 19-21 сек			
	Оборудование для распыления	Верхняя подача Нижняя подача HVLP Под давлением	Размер сопла		Дистанция	
			1,2-1,4 мм		20-25 см	
			1,4-1,8 мм		20-25 см	
			1,3-1,5 мм		10-15 см	
			1,0-1,2 мм		20-25 см	
	Давление распыления	Верхняя подача Нижняя подача HVLP Под давлением	3-4 бар 3-4 бар 0,7 бар на выходе 4-6 бар			
	Число слоев	2				
	Выдержка	1-15 мин. между слоями или методом "мокрым-по-мокрому". 10 мин. перед ускоренной сушкой.				
Толщина слоя		40-50 м				
	Сушка	От пыли На отлив Полное высыхание	15°C	20°C	30°C	30 мин. х 60°C
			18 мин.	15 мин.	12 мин.	немедл.
			5 ч	4 ч	2 ч 30 мин.	немедл.
			10 ч	8 ч	6 ч	немедл.
	ИК сушка*	Выдержка Дистанция 1/2 мощности Полная мощность	5 мин. * данные для источника 80 см инфракрасного излучения с 5 мин. короткими/средними волнами 15-20 мин.			
Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.						

DUXONE® 2K TOPCOAT

2K ACRYLIC TOPCOAT COLOURS

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

1. Вымыть поверхность с водой и мылом.
2. Обезжирить и вытереть насухо чистой ветошью.
3. Отремонтировать согласно повреждению.
4. Шлифовка:
сухая механическая P320 - P400 (закончить P500 для лучшего результата);
мокрая P800 - P1000.
5. Обезжирить.
6. Вытереть насухо и протереть салфеткой с липким слоем tack rag.

Нанесение эмали

На хорошо подготовленную поверхность нанести 2 полных слоя методом "мокрым-по-мокрому" или с выдержкой между слоями 1-15 мин.

Химическая устойчивость

Полностью высушенное покрытие DUXONE® 2K Topcoat устойчиво к непродолжительному воздействию следующих химикатов:

гидроксид натрия	10 %	электролит
серная кислота	20 %	толуол
соляная кислота	20 %	ксилол
фосфорная кислота	20 %	гликоль
аммиак	10 %	тормозная жидкость, бензин

Перекрашивание

После полного высыхания.

DUXONE® 2K TOPCOAT

2K ACRYLIC TOPCOAT COLOURS

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (продолжение)

Примечания

- Краски DUXONE® перед использованием необходимо тщательно перемешать.
- Плотно закрывать банки с DX20, DX22 и DX25 сразу после использования, т.к. они реагируют с влагой воздуха и теряют отверждающую способность.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

Данные по продукту

Теоретическая укрывистость: 6-8 кв.м/л готового к применению, при рекомендуемой толщине слоя

Продукты	Упаковка (л)	Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (кг/л)
Краски DUXONE® 2K Topcoat	1	2	-
DX20	0,5 - 1	2	0,959
DX22	0,5 - 1	2	0,986
DX25	0,5	2	0,949
DX32	1 - 5	2	0,874
DX34	1 - 5	2	0,903

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.